

## Leistungserklärung (gemäß EU-Verordnung 305/2011)

Ref. TST-Hybox420-MH

**Kaltgefertigte Stahlbau-Hohlprofile  
hergestellt aus Feinkornstahl  
Stahlgüte S420MH / 1.8847 gemäß EN 10219-1**

Für die Verwendung in Stahlbauwerken in Übereinstimmung mit EN 1090 bei Lieferung mit 3.1 Zeugnis gemäß EN 10204, das Produktidentifikationsdetails enthält.

Tata Steel - Tubes Europe  
Head Office  
PO Box 101, Weldon Road  
Corby, NN17 5UA  
Tel: +44(0)1536 402121  
Website : www.tatasteeleurope.com

System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit  
System 2+

NL - FPC Certificate No: 0038/CPRI/RQA20070001/A  
UK - FPC Certificate No: 0038/CPRI/RQ0840080/B

Die Zertifizierungsstelle mit der Kennnummer 0038 stellt die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund der Erstsinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle und der laufenden Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle aus

Notified Body  
Lloyds Register Verification Limited  
71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS  
Tel : +44 (0)207 423 2428  
Email : ecdirectives@lr.org  
Website : www.lr.org



Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation	
Grenzabweichungen für Maße und Form	Kreisförmige, quadratische und rechteckige Hohlprofile In Übereinstimmung mit EN 10219-2: 2006	EN10219-1:2006	
Streckgrenze	Nennwanddicke (mm)		Werte min (MPa)
	> 16 ≤ 16		420
Zugfestigkeit	Nennwanddicke (mm)		Werte (MPa) min max
	> 16 ≤ 16		500 660
Bruchdehnung	Nennwanddicke (mm)		Werte min (%) längs
	> 16 ≤ 16		19
Kerbschlagarbeit (Längswerte)	Stahlsorte		Kerbschlagarbeit (J) bei einer Prüftemperatur (°C)
	MH		
Schweißbeignung (CEV)	Nennwanddicke (mm)		Werte max (%)
	> 16 ≤ 16	0,43	
Dauerhaftigkeit	Nennwanddicke (mm)	Zusammensetzung (Schmelze) (max. wenn nicht anders angegeben)	
			C 0,16 Si 0,50 Mn 1,70 P 0,035 S 0,030 Nb 0,050 V 0,12 Al 0,020 min. Ti 0,050 Ni 0,30 Mo 0,20 N 0,020
	GF Desoxidation*	Die Dauerhaftigkeit hängt ab von der Art der ergriffenen Schutzmaßnahmen und der Art und Dicke der Beschichtung	
		Anmerkung: *GF - Vollberuhigter Feinkornstahl mit einem ausreichenden Anteil an Sauerstoffbindenden Elementen	

Im Zweifelsfall gilt die englische Fassung der Leistungserklärung

 0038	<p>Tata Steel Tubes Europe PO Box 101, Weldon Road Corby, NN17 5UA, UK</p> <p>13</p> <p>Ref. TST-Hybox420-MH</p>
<p>EN 10219-1: 2006</p> <p><b>Kaltgefertigte Stahlbau-Hohlprofile hergestellt aus StahlgüteS355J2H / 1.0576 gemäß EN 10219-1</b></p> <p>Für die Verwendung in Stahlbauwerken in Übereinstimmung mit EN 1090 bei Lieferung mit 3.1 Zeugnis gemäß EN 10204, das Produktidentifikationsdetails enthält.</p> <p>Informationen zu den geregelten Eigenschaften in Übereinstimmung mit EN10219 für:</p> <p>Bruchdehnung : Zugfestigkeit : Streckgrenze : Kerbschlagarbeit : Schweißbeignung : Beständigkeit :</p> <p>Gefährliche Stoffe : Keine Leistung bestimmt (NPD)</p>	